

SZÍNEZÉSI ÚTMUTATÓ

Termék: **CLASSIC**

Általános tudnivalók: A BRONYA CLASSIC színezhető vízbázisú, akril diszperziós pigmentpasztákkal, amelyek beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmasak.

Cél: A színezés lehetővé teszi, hogy a bevonat már a felhordáskor a kívánt árnyalatot kapja, így nincs szükség külön festésre, miközben megőrzi a termék kiváló hővédő tulajdonságait

Technikai feltételek:

- Csak akril diszperziós (vízbázisú) pigmentpasztát használjon
- A pigment koncentrációja nem haladhatja meg az 1 %-ot
- A keverést max. 150 ford./perc sebességgel végezze
- Pigment hozzáadása előtt a bevonatot enyhén hígítható desztillált vízzel (max. 3-5%), a felhordási módtól függően
- A pigmentet fokozatosan, fecskendővel adagolja keverés közben

Fedőfestés:

- Amennyiben a kívánt árnyalatot nem sikerül anyagában elérni, a teljes száradás után a bevonat UV-álló, kültéri vagy beltéri kompatibilis festékekkel átfesthető. Oldószerbázisú festékek is alkalmazhatók, ha kompatibilisek az akril polimer felülettel és nem károsítják a bevonat szerkezetét.

Ajánlott pigmentpaszták:

- Tikkurila Symphony – kültéri, UV-álló akril bázisú
- BASF Luconyl
- Colours Hungaria Kft. pigmentpaszták

- Holcolex (Hollandia)
- Cromshade (Eurocolori S.r.l.)
- Unisperse S/E (Ciba, Svájc)

Figyelmeztetések:

- Ne használjon oldószerbázisú pigmentpasztát
- Kerülje a túl sötét, telített színek nagy pigmenttartalmát
- Kültéren UV-álló pigmentet vagy festéket használjon



Importőr/forgalmazó:

PDKA Hungary Kft.

H-2097 Pilisborosjenő, Boglárka utca 12.

info@bronya.hu | www.bronya.hu | +36.70.310.2443

Gyártó:

BRONYA LLC.

RU-400 005 Volgograd, Batalionnaya St., 13A.

info@nano34.ru | nano34.ru | +7.8442.50-62-30