

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

Termék neve: **CLASSIC**

Termék jellemzők: A BRONYA CLASSIC kiválóan tapad a legtöbb ismert felülethez, és univerzális felhasználhatóságának köszönhetően ideális választás külső és belső ipari és építőipari felületek hővédelmére.

Felület előkészítése:

- Távolítsa el a laza részeket, olajos szennyeződést, port
- Javítsa ki a felületi hibákat
- Használjon rozsdagátló alapozót (fém – ANTICOR 0,5 mm/rtg.)

Anyag előkészítése:

- Használat előtt keverje át a bevonatot (max. 150 ford./perc)
- Desztillált víz hozzáadása: Ecset – max. 5%, Airless – max. 3%
- 80°C feletti felületeknél először hígabb (20–50% desztillált víz) alapréteg

Alkalmazás:

- Ecsettel vagy airless szóróval (max. 60–80 bar)
- Rétegvastagság: max. 1 mm (forró felületnél max. 0,5 mm)
- Száradási idő: min. 24 óra/réteg
- A teljes vastagságot a szigetelési igény határozza meg
- Alkalmazási hőmérséklet: +7°C és +150°C között
- Üzemi hőmérséklet: -60°C és +200°C között

Biztonság:

- Normál körülmények között nem veszélyes

- Zárt térben légzésvédő használata ajánlott
- Szem és bőr védelme javasolt
- Gyermekektől elzárva tartandó

Tárolás / szállítás:

- +5°C és +30°C között, száraz helyen tárolja
- Védje a közvetlen napfénytől és fagyástól
- A csomagolást légmentesen tartsa zárva a kiszáradás elkerülése érdekében.

Tanúsítások:

- **CE** - Megfelelőségi nyilatkozat
- **ISO 9001** - Minőségirányítási rendszer tan. (gyártónál)
- **ISO 14001** - Környezetirányítási rendszer tan. (gyártónál)

Egyéb információk:

Amennyiben nem tartja be a használati és tárolási utasításokat, a gyártó nem vállal felelősséget a fedőréteg minőségéért!



Importőr/forgalmazó:

PDKA Hungary Kft.

H-2097 Pilisborosjenő, Boglárka utca 12.

info@bronya.hu | www.bronya.hu | +36.70.310.2443

Gyártó:

BRONYA LLC.

RU-400 005 Volgograd, Batalionnaya St., 13A.

info@nano34.ru | nano34.ru | +7.8442.50-62-30